
Productnaam	:	MoTip Polyester Plamuur			
Artikelnummer	:	000051	000098	000052	000055
Inhoud	:	250 gram	500 gram	1.000 gram	2.000 gram
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.			
		Wolframweg 2			
		8471 XC WOLVEGA			
		Telefoon nummer		0561 – 69 44 00	
		Telefax nummer		0561 – 69 44 31	

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, universele 2-componenten polyester plamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester.

Productkenmerken

Zeer goed schuurbaar

Elastisch

Overspuitbaar met alle verfsystemen

Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden

Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Basis plamuur	:	Polyester hars
Basis harder	:	Benzoyl peroxide
Soortelijke massa	:	1,92 kg/dm ³
Toe te voegen harder	:	2,5%
Verwerkingstijd	:	3 tot 5 minuten
Aan te brengen laagdiktes	:	Tot 2 centimeter
Schuurbaar	:	Na circa 30 minuten
Overspuitbaar	:	Na circa 1 uur
Hittebestendig	:	Tot 120°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de bijsluiters en de verpakking goed lezen en opvolgen.

Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De benodigde hoeveelheid plamuur mengen met de harder. Aanbrengen in de gewenste laagdikte. Na uitharding schuren en eventueel fijnplamuur aanbrengen.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Gereedschap direct na gebruik reinigen.

Het overtollige, met harder vermengde, materiaal niet terugdoen in het blik.