

Productnaam	:	MoTip Glasvezel Plamuur ongevuld	
Artikelnummer	:	000082	000083
Inhoud	:	250 gram	1.000 gram
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, 2-componenten glasvezel plamuur voor het vullen van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester.

Productkenmerken

Zeer hoge vulkracht
Hoge slagvastheid
Overspuitbaar met alle verfsystemen
Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden
Uitstekende hechting
Mechanisch schuurbaar

Fysische en Chemische Eigenschappen

Basis plamuur	:	Polyester hars
Basis harder	:	Benzoyl peroxide
Soortelijke massa	:	1,67 kg/dm ³
Toe te voegen harder	:	2,5%
Verwerkingstijd	:	3 tot 5 minuten
Aan te brengen laagdiktes	:	Tot 2 centimeter
Schuurbaar	:	Na circa 30 minuten
Overspuitbaar	:	Na circa 1 uur
Hittebestendig	:	Tot 120°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de bijsluiter en de verpakking goed lezen en opvolgen.

Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De benodigde hoeveelheid plamuur mengen met de harder. Aanbrengen in de gewenste laagdikte. In verband met de hardheid, na uitharding mechanisch schuurbaar. Vervolgens eventueel afwerken met fijnplamuur.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Gereedschap direct na gebruik reinigen.

Het overtollige, met harder vermengde, materiaal niet terugdoen in het blik.