

BRONZI TRAFILATI/LAMINATI

Lega Alloy	Peso specifico Density	Composizione Chimica % Chemical Composition %	Indice di Lavorabilità Machinability (CuZn39Pb3=100)
CuSn6 CW452K DIN EN 12163-167 12449 1652 1654	8,8	Sn 5,5 - 7,0 P 0,01 - 0,35 Cu Resto	
CuSn8 CW453K DIN EN 12163-167 12449 1652 1654	8,8	Sn 7,5 - 8,5 P 0,01 - 0,35 Cu Resto	25
CuSn8P CW459K DIN EN 12163 12449	8,8	Sn 7,5 - 8,5 P 0,2 - 0,4 Cu Resto	25