

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

Keramische tegels in Terras of tuinpad:

- Keramische tegels met een dikte van 2 cm zijn niet geschikt om een oprit van te maken.
- Controleer de tegels voor u begint op eventuele beschadigingen of afwijkingen.
- Gebruik altijd schoon, voldoende drainerend metselzand met een laagdikte van minimaal 10 cm. Het zandbed brengt u bij voorkeur aan op een goed aangebrilde laag betongranulaat dat extra drainerend werkt.
- Leg de tegels op een gestabiliseerd afgereid zandbed. Gebruik daarbij 25 kilo Gardenlux stabilisatiecement per 5 m².
- Leg de tegels op afschot van 1 cm per strekkende meter en laat een voeg van 5 mm tussen de tegels.
- Klop de tegels voorzichtig aan met een rubberhamer, zodat de tegels goed vast komen te liggen op het gestabiliseerde zandbed.
- Maak de bestrating goed schoon, zodat er geen cementresten achterblijven.
- Maak de schone bestrating daarna goed nat, zodat de onderlaag kan verharderen.
- Na het schoonmaken kunt u de voegen vullen met een elastische voegmortel. Lees voor het gebruik van de voegmortel eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking.