

SISATEC

10KG

Uso Interior / exterior



SISATEC es un emboquillador base cemento portland, elaborado con pigmentos especiales, carbonato de calcio, y aditivos especiales; su fórmula y granulometría permite emboquillar en espesores desde 1mm a hasta 5mm; así mismo es un emboquillador más flexible, fluido y de baja permeabilidad, ofrece colores más intensos, consistentes y permanentes, facilidad de limpieza, alta resistencia a la compresión, reducir al máximo la eflorescencia y evitar el agrietamiento y desgaste propios del tráfico.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE A EMBOQUILLAR

1. SISATEC deberá ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación del piso cerámico, cuidando que el adhesivo ya esté seco y los pisos y/o baldosas bien fijadas.
2. Los espacios entre pisos o baldosas deberán estar limpios y libres de agua, polvo, grasa, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza que pudiera causar cambio de color o tono en la boquilla.

PREPARACION DE LA MEZCLA

1. Para obtener mejores resultados, es preferible que la misma persona mezcle y prepare el SISATEC durante toda la instalación.
2. Use un recipiente limpio para mezclar. Para aplicar con jalador (fluida) vacíe de 2.5 a 3 litros de agua limpia y para aplicar con flota vacíe de 2 a 2.5 litros de agua limpia en el recipiente.
3. Agregue gradualmente el saco de SISATEC (10 Kg.).
4. Mezcle continuamente hasta obtener una consistencia homogénea y libre de grumos.
5. Deje reposar la mezcla por espacio de 2-3 minutos.
6. Vuelva a mezclar sin agregar agua y SISATEC estará listo para ser aplicado.
7. Si el material llega a tornarse rígido antes de usarlo todo (aproximadamente 1 hora), mezcle nuevamente, sin agregar agua para seguir utilizándolo. Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre una rápida evaporación de agua del material, provocando un secado prematuro.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

Con llana de esponja dura

1. Con pisos o baldosas muy absorbentes humedezca ligeramente las juntas con una esponja húmeda.
2. Con una llana de esponja dura, distribuya SISATEC en forma diagonal, presionando para que la mezcla penetre en los espacios o juntas, cuidando que quede bien compacta y libre de espacios vacíos, hendiduras o fisuras.
3. Remueva el exceso de SISATEC de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla este todavía fresca. La superficie de SISATEC puede ser nivelada o enrasada al borde de la baldosa.

Con Jalador

1. Con pisos o baldosas muy absorbentes humedezca ligeramente las juntas con una esponja húmeda.
2. Vierta directo del recipiente el SISATEC recién preparado sobre el área a emboquillar.
3. Extienda SISATEC sobre el área con un jalador (tipo limpiador de vidrios de hule) con movimientos diagonales a la junta, asegúrese que el SISATEC penetre hasta el fondo de la junta y nivele al borde de la loseta.

Limpieza (ambos procedimientos de aplicación)

1. Espere de 10 a 15 minutos dependiendo de la humedad del ambiente y la temperatura, para que SISATEC adquiera la firmeza suficiente y así evitar dañar el emboquillado.
2. Con un trapo limpio o esponja húmeda, limpie la superficie de los pisos y/o baldosas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando frecuentemente el trapo o esponja en agua limpia. Finalmente limpiar la superficie con un trapo limpio y seco.
3. Para curar el emboquillado, espere 24 horas después de la instalación y luego cubra la superficie con papel Kraft, humedeciendo con agua limpia 1 vez al día durante 3 días. Este procedimiento debe realizarse para permitir que el cemento portland contenido en la boquilla frague correctamente.

Recomendaciones

1. No utilice exceso de agua en la preparación de SISATEC, ya que se traducirá en una boquilla débil, tendrá problemas de eflorescencia, fácil desmoronamiento y pérdida de color.
2. Evite filtraciones de agua sobre el piso, por lo menos durante 21 días después de la instalación. Humedezca sólo al trapear.
3. Mantenga el área donde se aplicó el SISATEC libre de tráfico, por lo menos las primeras 24 horas.
4. Si desea sellar la superficie para tener una repelencia a la grasa, utilice un sellador.
5. Durante los meses de verano, el emboquillado deberá hacerse durante el tiempo más fresco del día y humedecer las juntas.
6. En instalaciones de azulejo en piscinas, fuentes, jacuzzis y cisternas, se recomienda el uso de un impermeabilizante líquido, sustituyendo un 50% del agua (o lo que recomiende el fabricante), para reducir el paso del agua a la instalación. Este tipo de instalaciones requieren de un mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.

Limitaciones

Es importante no utilizar este producto en áreas expuestas a ácidos, químicos y manchas constantes.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado.

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICAS		
Rendimiento Promedio	FORMATO	ANCHO DE BOQUILLA		
		2mm	3mm	5mm
	20x20cms	25	20	12
	30x30cms	40	30	19
	40x40cms	50	40	25
	45x45cms	60	45	28
	50x50cms	69	50	30
Presentación	Saco de 10 kg. varios colores.			
Tiempo de almacenaje	6 meses en lugar seco, dentro de su empaque original y sin abrir.			
Temperatura de aplicación	Entre 6° y 39° C			
Dosificación de agua por bolsa	1.8 a 2.3 lt. de agua limpia por saco de 10kg.			
Absorción de la humedad	< 5%			
Resistencia de la compresión 28 días	≥ 280 Kg /cms ²			

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.

Producto Centroamericano hecho en Guatemala, por Samboro, S.A.
10a Avenida 0-19 Zona 7.
Guatemala, Guatemala. Tels.: +(502) 2362-1864 y 74