



# CONVENT CEMENTO

61X61 CM / 24X24"

*Viferra*  
CERÁMICA



## CONVENT

COLOR: CEMENTO

FORMATO: 61X61 CM. / 24X24 IN.



| ESPESOR<br>mm | Piezas<br>x Metro | Piezas<br>x Caja | Metros<br>x Caja | Metros<br>x Tarima | Cajas<br>x Tarima | Peso<br>x Metro | Peso<br>x Caja | Peso pallet<br>sin tarima | Peso pallet<br>con tarima |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 10.00         | 2.69              | 4.00             | 1.50             | 54.00              | 36.00             | 19.20           | 28.80          | 1,077.00                  | 1,100.00                  |

| Producto            |
|---------------------|
| Piso                |
| Textura             |
| Liso                |
| Acabado             |
| Mate                |
| Bordes              |
| Molde               |
| Tamaño nominal (cm) |
| 61x61 cm            |
| Espesor (mm)        |
| 10.4 - 10.6         |
| No. de Caras        |
| 6                   |

| Calidad ISO 10545.1                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95%                                                                                                                                                                                                                                    |
| Determinación de la absorción de agua 10545.3                                                                                                                                                                                          |
| 6%<E<10%                                                                                                                                                                                                                               |
| Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm²) 10545.4                                                                                                                                                                           |
| > 38.03                                                                                                                                                                                                                                |
| Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) 10545.7                                                                                                                                           |
| PEI 4: Tránsito alto, para interiores y exteriores en ambientes como vestíbulos, pasillos, escaleras, cocinas, terrazas, escuelas, oficina, viviendas colectivas y multifamiliares, hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc. |
| Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12                                                                                                                                                                          |
| No aplica                                                                                                                                                                                                                              |
| Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13                                                                                                                                                                              |
| GHA                                                                                                                                                                                                                                    |
| Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                      |
| Determinación de variación de color (V) ISO 10545.16                                                                                                                                                                                   |
| V2                                                                                                                                                                                                                                     |
| Determinación del coeficiente de fricción 10545.17                                                                                                                                                                                     |
| 0.4<cof<0.75                                                                                                                                                                                                                           |

**\*Observaciones:**

Para productos con bordes rectificados se recomienda una sisa de 2 mm

Para productos con bordes sin rectificar se recomienda una sisa de 5 mm

### SIMBOLOGÍA



*Viterra*  
CERÁMICA