



COPACABANA TERRA

TIPOLOGÍA: Fachaleta

ACABADO: Mate

Producto Fachaleta	Calidad ISO 10545.1 95%
Textura Preformado	Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3 6% < E < 10%
Acabado Mate	Determinación de la resistencia a la flexión (N/mm²) ISO 10545.4 > 38.03
Bordes Molde INTERLOCK	Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 3
Tamaño nominal (cm) 36x50 cm	Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12 No aplica
Espesor (mm) 8.0 - 9.5	Determinación de la resistencia química ISO 10545.13 GHA
Variedad de caras 4	Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14 4
	Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16 VM3
	Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17 0,4 < cof < 0,75

EMBALAJE:

Piezas x metro	Piezas x caja	Metros x caja	Metros x tarima	Cajas x tarima	Peso x metro	Peso x caja	Peso pallet sin tarima	Peso pallet con tarima
5.56	8.00	1.32	63.36	48.00	17.09	22.56	1,064.00	1,087.00