



MODELO:  
**DAMASCO**



**SAMBORO**


Pisos • Azulejos • Fachaletas



## NOMBRE DEL MODELO: DAMASCO



GRIS  
43x43cms



**Tipología:** Piedras

**Acabado:** Mate con granilla

**PEI:** PEI 4: Tránsito alto, para interiores y exteriores en ambientes como vestíbulos, pasillos, escaleras, cocinas, terrazas, escuelas, oficina, viviendas colectivas y multifamiliares, hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.

**Embalaje:**

| Piezas x Metro | Piezas x Caja | Metros x Caja | Metros x Tarima | Cajas x Tarima | Peso x Metro | Peso x Caja | Peso Pallet sin Tarima | Peso Pallet con Tarima |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 5.33           | 9.00          | 1.70          | 81.60           | 48.00          | 15.19        | 25.82       | 1,239.40               | 1,262.40               |

|                                 |
|---------------------------------|
| Textura<br>Rústico              |
| Acabado<br>Mate                 |
| Bordes<br>Molde                 |
| Tamaño nominal (cm)<br>43x43cms |
| Espesor (mm)<br>8.1 - 8.3       |
| Variedad de caras<br>3          |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad ISO 10545.1<br>95%                                                                            |
| Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3<br>B2b                                              |
| Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm <sup>2</sup> ) ISO 10545.4<br>> 27.45              |
| Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7<br>4 |
| Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12<br>No Aplica                            |
| Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13<br>GHA                                      |
| Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14<br>3                                          |
| Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16<br>VM2                                          |
| Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17<br>COF > 0.75                                  |