




MODELO:  
**QUEBEC**



**SAMBORO**

Pisos • Azulejos • Fachaletas



NOMBRE DEL MODELO:  
**QUEBEC**



**BLANCO**  
25x43cm

**Tipología:** Azulejos  
**Acabado:** Brillante  
**PEI:** PEI 2: Tránsito ligero, especial para ambientes interiores, viviendas unifamiliares, apartamentos residenciales, dormitorios y baños.

**Embalaje:**

| Piezas x Metro | Piezas x Caja | Metros x Caja | Metros x Tarima | Cajas x Tarima | Peso x Metro | Peso x Caja | Peso Pallet sin Tarima | Peso Pallet con Tarima |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 9.24           | 18            | 1.93          | 123.52          | 64             | 15.36        | 29.64       | 1897                   | 1,920                  |

|                                 |
|---------------------------------|
| Producto<br>Azulejo             |
| Textura<br>Liso con relieve     |
| Acabado<br>Brillante            |
| Bordes<br>Molde                 |
| Tamaño nominal (cm)<br>25x43cms |
| Espesor (mm)<br>8.10            |
| Variedad de caras<br>1          |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad ISO 10545.1<br>95%                                                                            |
| Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3<br>B2b                                              |
| Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm2) ISO 10545.4<br>> 27.45                           |
| Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7<br>2 |
| Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12<br>No Aplica                            |
| Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13<br>GHA                                      |
| Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14<br>4                                          |
| Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16<br>VM1                                          |
| Determinación del coeficiente de fricción ISO10545.17<br>0.4 <COF< 0.75                               |