




MODELO:  
**GALICIA**



**SAMBORO**


Pisos • Azulejos • Fachaletas



NOMBRE DEL MODELO:

**GALICIA**

detalle

**GRIS**

43x43cms

**Tipología:** Piedras**Acabado:** Relieve brillo**PEI:** PEI 3: Tránsito medio, para aquellos ambientes con accesos cercanos al exterior, como corredores, cocinas, salas y comedores.**Embalaje:**

| Piezas x Metro | Piezas x Caja | Metros x Caja | Metros x Tarima | Cajas x Tarima | Peso x Metro | Peso x Caja | Peso Pallet sin Tarima | Peso Pallet con Tarima |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 5.33           | 9.00          | 1.70          | 81.60           | 48.00          | 15.19        | 25.82       | 1,239.40               | 1,262.40               |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Textura             | Alto relieve   |
| Acabado             | Relieve brillo |
| Bordes              | Molde          |
| Tamaño nominal (cm) | 43x43cms       |
| Espesor (mm)        | 8.1 - 8.3      |
| Variedad de caras   | 12             |

Calidad ISO 10545.1

95%

Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3

B2b

Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm<sup>2</sup>) ISO 10545.4

&gt; 27.45

Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7

3

Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12

No Aplica

Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13

GHA

Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14

4

Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16

VM3

Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17

0.4 &lt;COF&lt; 0.75