

MODELOS: WALL PANEL

FORMATO: 1200x2600x4mm. / 600x1200x4mm

PRODUCTO: WALL PANEL SPC

ENSAYOS		RESULTADOS	
TÍTULO	NORMA	VALOR	RESULTADO
DENSIDAD / Density	ISO9427:2003	N/A	2.134g/cm³
CONTENIDO DE HUMEDAD / Moisture content	ISO16979:2003	N/A	0.02%
RESISTENCIA A LOS MICROARAÑAZOS / Micro-scratch resistance	EN 16094:2012	N/A	MSR-A1
RESISTENCIA AL CALOR SECO / Resistance to dry heat	ISO 4586-2:2018(E) Method A	N/A	Rating 5
RESISTENCIA AL CALOR HUMEDO / Resistance to wet heat	ISO 4586-2:2018(E)	N/A	Rating 5
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Stain Resistance	ISO 26987:2008	N/A	Grade 5
DUREZA DEL LAPIZ / Pencil hardness	ISO 15184:2020	N/A	3H
RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL / Colour fastness to artificial light	ISO 105-B02, Method 3	N/A	≥Class 6
CLASIFICACION DE REACCIÓN AL FUEGO / Reaction to fire classification	EN 13501-1	N/A	B- s3, d0
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA EXTRACCION AXIAL DE TORNILLOS / Determination of resistance to axial withdrawal of screws	EN 320:201		1376N
HENDIDURA RESIDUAL / Residual indentation	EN ISO 24343- 1:2012		VALOR MEDIO/Mean value 0.01mm
ADHESION DE LA PELICULA DE PINTURA /Adhesion of paint film	ISO2409:2020		Grade 2
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / Dimensional stability	ISO 23999 length /width		CONTRACCION Shrinkage <0.002%; CURVATURA Curling≤0.2mm
ADHESIVO DE INSTALACION / Installation Adhesive	(SMP/MS Polimero Polymer)	DIFFERENTS OPTIONS	- Sikaflex-552 AT - Sikaflex-118 Extrem Grab - Soudal Fix ALL (High Tack) - Bostik H785 (High Tack)

MANTENIMIENTO:

Preparación diaria/semanal. Aspirar (sin cepillo giratorio) o barrer con escoba de cerdas suaves.

Protocolo de fregado en húmedo:(evite los productos agresivos tipo aguafuerte, lejía, aguarras, sulfaman, etc...

Aspirar/barrer primero.

Pase la fregona con un limpiador de vinilo diluido de pH neutro.

Aclarar con agua limpia para evitar que se forme una película de vaho. Cepillo de cerdas suaves para el cuidado de suelos SPC

2600x1200x4mm (0,3)
102,4"x47,2"x0,15"60x120x4mm (0,3)
23,51"x47,2"x0,15"WALL
PANEL