

FICHA TÉCNICA / SPC FLOOR

CARACTERÍSTICAS	STANDARES	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS
Test de ftalatos: (DBP/BBP/DEHP/DINP/ DNOP/DIDP)	EN 14372:2004	N/A	OK
Dimension Estable	ASTM F2199-09(R2014)	$\leq 0,25\%$	Fabricación dirección 0,046% Fabricación cruzada
Resistencia al desgaste	EN660-2:1999+A1:2003 EN649 2011	N/A	Fv=1,4mm ² Grupo desgaste: T
Resistencia de Abrasión (0,5mm capa desgaste)	EN13329:2006/A1:2008	N/A	AC5
Costura	EN 684:1995	N/A	Ave: 360N/50mm. Pass Min.: 330N/50 mm.
Hundimiento Residual (%)	ASTM F1700-13a & ASTM F1914-07 (2011)	Valor promedio ≤ 8 Valor individual ≤ 10	0,4 Pasa
Resistencia química	ASTM F1700-13a & ASTM F925-13	No más que un ligero cambio en el mateado de la superficie.	No se detectaron cambios en el empañamiento, el ataque superficial ni las manchas.
Estabilidad térmica	ASTM F1514-03 (R2013)	$\Delta E_{ab}^{\circ} < 8$	$\Delta E_{ab}^{\circ} = 0,67$ Pasa
Carga estática	ASTM F970-17	N/A	0,04 mm. Pasa
Prueba de contenido de metales pesados solubles	ASTM F963-16 (Clause 8,3)	N/A	OK
Resistencia al impacto de bolas grandes	NALFA/ANSI LF-01-2011	N/A	No se produjeron grietas ni fracturas a una altura de 2500 mm.
Puntuación del piso	SCS-EC10:3-2014 v4.0	Consulte las normas.	OK
TUV Certificación Premium	Belgica VOC regulación Nivel ejemplar Breeam.	Consulte las normas.	OK
DIBT Certificación	EN14041	Consulte las normas.	OK
CE Certificación	EN14041	Consulte las normas.	OK
ISO9001 Certificación	GB/T19001-2008	Consulte las normas.	OK
ISO 14001 Certificación	GB/T24001-2004	Consulte las normas.	OK
Emisión de formaldehídos	EN717-1:2004	$\leq 0,5\text{mg./L}$	OK




EASY CLICK


HIDROFUGO /
WATERPROOF

RESISTENCIA
QUÍMICA /
CHEMICAL
RESISTANCE

RECICLABLE /
RECYCLABLE

PROTECCION UV /
UV PROTECTION

ANTI-
DESIZANTE /
ANTISLIP

TEMPERATURA
ÓPTIMA / OPTIMAL
TEMPERATURE

CORTE FACIL /
EASY CUTTING

LIMPIEZA FACIL /
EASY CLEANING

IGNIFUGO /
FIRE RETARDANT

SEPARACION
MAX. /
MAX SEPARATION

REDUCCION
DE RUIDO /
SOUND
REDUCTION

USO INTENSIVO
DOMESTICO / INTENSIVE
DOMESTIC USE

USO INTENSIVO
COMERCIAL /
INTENSIVE COMMERCIAL USE