


FICHA TÉCNICA / SPC FLOOR

CARACTERÍSTICAS	STANDARES	REQUERIMIENTOS	RESULTADOS
Test de ftalatos: (DBP/BBP/DEHP/DINP/ DNOP/DIDP)	EN 14372:2004	N/A	OK
Dimension Estable	ASTM F2199-09(R2014)	$\leq 0,25\%$	Fabricación dirección 0,046% Fabricación cruzada
Resistencia al desgaste	EN660-2:1999+A1:2003 EN649 2011	N/A	Fv=1,4mm ² Grupo desgaste: T
Resistencia de Abrasión (0,3mm capa desgaste)	EN13329:2006/A1:2008	N/A	300 Ciclos. Abrasion Clase: >AC3
Costura	EN 684:1995	N/A	Ave: 360N/50mm. Pass Min.: 330N/50 mm.
Hundimiento Residual (%)	ASTM F1700-13a & ASTM F1914-07 (2011)	Valor promedio ≤ 8 Valor individual ≤ 10	0,4 Pasa
Resistencia química	ASTM F1700-13a & ASTM F925-13	No más que un ligero cambio en el mateado de la superficie.	No se detectaron cambios en el empañamiento, el ataque superficial ni las manchas.
Estabilidad térmica	ASTM F1514-03 (R2013)	$\Delta E_{ab}^{\circ} < 8$	$\Delta E_{ab}^{\circ} = 0,67$ Pasa
Carga estática	ASTM F970-17	N/A	0,04 mm. Pasa
Prueba de contenido de metales pesados solubles	ASTM F963-16 (Clause 8,3)	N/A	OK
Resistencia al impacto de bolas grandes	NALFA/ANSI LF-01-2011	N/A	No se produjeron grietas ni fracturas a una altura de 2500 mm.
Puntuación del piso	SCS-EC10:3-2014 v4.0	Consulte las normas.	OK
TUV Certificación Premium	Belgica VOC regulación Nivel ejemplar Breeam.	Consulte las normas.	OK
DIBT Certificación	EN14041	Consulte las normas.	OK
CE Certificación	EN14041	Consulte las normas.	OK
ISO9001 Certificación	GB/T19001-2008	Consulte las normas.	OK
ISO 14001 Certificación	GB/T24001-2004	Consulte las normas.	OK
Emisión de formaldehídos	EN717-1:2004	$\leq 0,5\text{mg./L}$	OK



EASY CLICK

HIDROFUGO /
WATERPROOFRESISTENCIA
QUÍMICA /
CHEMICAL
RESISTANCERECICLABLE /
RECYCLABLEPROTECCION UV /
UV PROTECTIONANTI-
DESIZANTE /
ANTISLIPTEMPERATURA
ÓPTIMA / OPTIMAL
TEMPERATURECORTE FACIL /
EASY CUTTINGLIMPIEZA FACIL /
EASY CLEANINGBfl-s1
IGNIFUGO /
FIRE RETARDANTSEPARACION
MAX. /
MAX SEPARATIONREDUCCION
DE RUIDO /
SOUND
REDUCTIONMICRO BISEL /
MICRO BEVELUSO INTENSIVO
DOMESTICO / INTENSIVE
DOMESTIC USEUSO INTENSIVO
COMERCIAL /
INTENSIVE COMMERCIAL USE